



Handelsname: Super 2000  
Bitumenlösung

Letzte Überarbeitung: April 2020    Version: 04/20    Ersetzt Version: 07/16    Interne Nr.: 0121    Gültig ab: 30.04.20

### I EINSATZGEBIETE

Super 2000 wird zum Verschließen von Rissen auf Asphaltoberflächen eingesetzt.

Risse bis 3 mm Breite bleiben nach der Sanierung dauerhaft verschlossen.

### II EIGENSCHAFTEN

Super 2000 ist eine dickflüssige, witterungsunabhängige zu verarbeitende Bitumenlösung.

Super 2000

- ist kalt verarbeitbar;
- haftet gut an den Flanken der Risse.
- verläuft bis auf die Risssohle und dichtet den Riss von innen ab;
- beeinflusst nur unwesentlich die Optik der Asphaltfläche;
- kann auch zur Sanierung von Netzsrisen eingesetzt werden (technische Beratung erforderlich).

### III PRODUKTDATEN

Konsistenz: flüssig  
Dichte: ca. 0,95 kg/ dm<sup>3</sup>  
Verarbeitungstemperatur: temperaturunabhängig, witterungsunabhängig  
Trockenzeit: min 12 h  
Bindemittelanteil: Straßenbaubitumen  
Festkörperanteil: ca. 75 %

### VERARBEITUNGSHINWEISE

#### IV ÄUSSERE BEDINGUNGEN

Der Untergrund muss trocken, frei von Staub und Schmutz sein. Die Risse sind mit Druckluft auszublasen. Belag der keinen Verbund mehr mit dem Untergrund hat, ist zu entfernen. Fehlstellen werden vorzugsweise mit Makabit 82 Super, Makabit + oder Biomak ausgeglichen.

#### V VERARBEITUNG

Super 2000 auf den Riss aufgießen und unmittelbar danach mit Edelsplitt (Qualität f0,5) 2-5 mm satt Abstreuen.

Vorzugsweise sollte mit dem ESTOL-Ziehschuh gearbeitet werden, da hierdurch eine optimale Verfüllung und Dosierung erreicht wird. Die Freigabe für den rollenden Verkehrs kann unmittelbar danach erfolgen außer in Bereichen mit Scherkräften, z. B. Kreuzungen, Einfahrten, Parkplätzen.

#### VI VERBRAUCH

Ca. 1,5 kg / m<sup>2</sup>; entsprechend: 150 g / lfm bei einer Rissüberdeckung von 10 cm.

#### VII REINIGEN DER ARBEITSGERÄTE

Verarbeitungsgeräte können mit Benzin, Diesel oder Heizöl gereinigt werden.

Zum Reinigen der Hände Handwaschpaste für Bitumenverunreinigungen verwenden.



Handelsname: Super 2000  
Bitumenlösung

Letzte Überarbeitung: April 2020    Version: 04/20    Ersetzt Version: 07/16    Interne Nr.: 0121    Gültig ab: 30.04.20

### VIII GEBINDE

25 kg Blechgebinde

### IX LAGERUNG

Im verschlossenen Originalgebinde zwölf Monate lagerfähig.  
Kühl, trocken und nicht im Freien lagern.

Teilentleerte Gebinde möglichst schnell verarbeiten. Den Inhalt von beschädigten Gebinden in dichtschießende andere Verpackung umfüllen und ebenfalls möglichst schnell verarbeiten.

### X HINWEIS

Diese Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und dienen zur unverbindlichen Beratung. Bei Fragen steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung.

Gültige Normen, Vorschriften und Gesetze (z.B. bezüglich Arbeitssicherheit oder Bauweise) sind einzuhalten.