1742

bausion Straßenbau-Produkte GmbH
Brehnaer Straße 15 - 06188 Landsberg
http://www.bausion-landsberg.de
Kontakt: info@bausion-landsberg.de

14
1742-CPR-280114

EN 13808:2013

Bitumenemulsion C67B3-OB
zur Herstellung von Oberflächenbehandlungen

Bestimmungen an der Bitumenemulsion

Brechverhalten	[g]	DIN EN 13075-1	70 – 155
Bindemittelgehalt	[%]	DIN EN 1428	65 – 69
Ausflusszeit 2 mm	[s]	DIN EN 12846-1	5 – 70
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb	[%]	DIN EN 1429	≤ 0,5
Siebrückstand n. 7 Tagen 0,5-mm-Sieb	[%]	DIN EN 1429	≤ 0,5
Einfluss von Wasser auf die Bindemitteladhäsion	[%]	DIN EN 13614	≥ 75

Bestimmungen am rückgewonnenen Bindemittel (Rückgewinnung nach DIN EN 13074-1)

Penetration (25 °C)	[0,1 mm]	DIN EN 1426	≤ 220
EP R.u.K	[°C]	DIN EN 1427	≥ 35

Bestimmungen am rückgewonnenen und stabilisierten Bindemittel
(Bindemittelstabilisierung nach DIN EN 13074-2)

Penetration (25 °C)	[0,1 mm]	DIN EN 1426	< 180
EP R.u.K	[°C]	DIN EN 1427	> 30