



# bausion

STRASSENBAU-PRODUKTE GMBH

Brehnaer Straße 15 · 06188 Landsberg

Telefon: 03 46 02 - 95 20 · Fax: - 95 225

E-Mail: [info@bausion-landsberg.de](mailto:info@bausion-landsberg.de)

Datum: 16.04.2020

## Erstprüfzeugnis

(zur CE- Zertifizierung)

Produkt: C67B3-REP; kationische Bitumenemulsion

### Angaben zur Prüfung:

Firma: bausion STRASSENBAU-PRODUKTE GmbH  
Produktionsstätte: Brehnaer Straße 15, 06188 Landsberg  
Art der Probe: C67B3-REP, Bitumenemulsion für Oberflächenbehandlungen  
Chargennummer: 12000407  
Fertigungsdatum: 07.04.2020  
Probenahmedatum: 07.04.2020  
Freigabedatum: 08.04.2020  
Zugrundeliegende Norm: TL BE-StB 15


### Laboruntersuchungen:

Prüfeigenschaft		Prüfnorm	Sollwert	Istwert
Bestimmungen an der Bitumenemulsion				
pH – Wert Emulsion		interne Prüfung	< 3,0	2,3
Äußere Beschaffenheit		DIN EN1425	braun, homogen	i. O.
Brechverhalten	[g]	DIN EN 13075-1	70 – 155	104
Bindemittelgehalt	[%]	DIN EN 1428	65 – 69	68,9
Ausflusszeit 4 mm	[s]	DIN EN 12846-1	5 – 70	28
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb	[%]	DIN EN 1429	≤ 0,5	0,1
Siebrückstand n. 7 Tagen 0,5-mm-Sieb	[%]	DIN EN 1429	≤ 0,5	0,2
Haftverhalten	[%]	DIN EN 13614	≥ 75	95
Bestimmungen am rückgewonnenen Bindemittel (Rückgewinnung nach DIN EN 13074-1)				
Penetration (25 °C)	[0,1 mm]	DIN EN 1426	≤ 220	131
EP R.u.K	[°C]	DIN EN 1427	≥ 35	42,9
Bestimmungen am rückgewonnenen und stabilisierten Bindemittel (Bindemittelstabilisierung nach DIN EN 13074-2)				
Penetration (25 °C)	[0,1 mm]	DIN EN 1426	< 180	48
EP R.u.K	[°C]	DIN EN 1427	> 30	38,8

### Zusammenfassung:

Das geprüfte Produkt C67B3-REP erfüllt die Anforderungen an eine Bitumenemulsion zum Anspritzen und Abstreuen im Straßenbau nach TL BE-StB 15.

Landsberg, den 16.04.2020

  
\_\_\_\_\_  
J. A. Dubsky