

## Technisches Merkblatt

Handelsname: C60BP4-REP  
Bitumenemulsion



**bausion**  
STRASSENBAU-PRODUKTE GMBH

Letzte Überarbeitung: Februar 2021

Version: 1.2

Ersetzt Version: 1.1

Interne Nr.: 0155

Gültig ab: 06.04.21

### I EINSATZGEBIET

C60BP4-REP wird für die Bauweise „Anspritzen und Abstreuen“ im Straßenbau eingesetzt und ist von Hand oder maschinell zu verarbeiten.

### II EIGENSCHAFTEN

C60BP4-REP ist eine Bitumenemulsion gemäß TL BE-StB 15 / DIN EN 13808:2013.

### III PRODUKTDATEN

Konsistenz: flüssig  
Dichte: ca. 1,0 g / cm<sup>3</sup>  
Verarbeitungstemperatur: ab ca. 8 °C  
Maximaltemperatur: 75 °C

Die Trockenzeit kann je nach Witterung variieren, z.B. bei niederen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Die weiteren Eigenschaften können der TL BE-StB 15 sowie dem Erstprüfzeugnis entnommen werden.

### VERARBEITUNGSHINWEISE

#### IV ÄUSSERE BEDINGUNGEN

Die Arbeiten sind bei Regen oder feuchtem Untergrund zu unterbrechen. Die Oberfläche ist vor Arbeitsbeginn zu reinigen. Die Umgebungs- und Bodentemperatur muss min. 8 °C betragen. Die ersten Nächte nach dem Einbau darf kein Frost auftreten.

#### V VERARBEITUNG

C60BP4-REP muss vor jeder Verwendung gründlich aufgerührt werden. Ist die Emulsion nicht homogen darf das Material nicht mehr verwendet werden. Bei maschineller Verarbeitung von C60BP4-REP sind die vom Gerätehersteller angegebenen Bedingungen einzuhalten. Das verwendete Gerät muss für die Verarbeitung dieser Bitumenemulsion geeignet sein. Das Aufheizen

muss langsam und schonend erfolgen. Die Temperatur von 75 °C darf auf keinen Fall überschritten werden, da dies die Entmischung oder Zersetzung des Produktes bewirken könnte. Das Material würde hierdurch unbrauchbar werden. C60BP4-REP wird auf die Oberfläche verteilt z.B. durch aufspritzen mit geeigneten Geräten. Nach der Trocknung, erkennbar an der Farbänderung von braun nach schwarz, kann die Fläche mit Heißmischgut überbaut werden.

#### VI VERBRAUCH

Je nach Bauweise: ca. 1,2 bis 2,2 kg / m<sup>2</sup>

#### VII GEBINDE

30 kg Gebinde, 190 kg Fass, IBC, Servicetank, Tankwagen, RSG sowie Reparaturzug

#### VIII REINIGUNGSMITTEL

Verarbeitungsgeräte können mit Benzin, Diesel oder Heizöl gereinigt werden. Zum Reinigen der Hände Handwaschpaste für Bitumenverunreinigungen verwenden.

#### IX LAGERUNG

Bei mindestens 10 °C 6 Monate lagerfähig. Wir empfehlen jedoch das Material möglichst zeitnah nach der Lieferung zu verarbeiten. Teilentleerte Gebinde schnell verbrauchen. Den Inhalt von beschädigten Gebinden in dichtschießende andere Verpackung umfüllen.

#### VIII HINWEIS

Die Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und dienen zur unverbindlichen Beratung. Bei Fragen steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung. Gültige Normen, Vorschriften und Gesetze (z.B. bezüglich Arbeitssicherheit oder Bauweise) sind einzuhalten.

Seite 1 von 1

Brehnaer Straße 15 06188 Landsberg  
Telefon: 034602 – 95 20 Fax: 03 46 02 – 95 225  
E-Mail: info@bausion-landsberg.de

www.bausion-landsberg.de