

# CE

1742

bausion Straßenbau-Produkte GmbH  
Brehnaer Straße 15 06188 Landsberg

<http://www.bausion-landsberg.de>

Kontakt: mailto: [info@bausion-landsberg.de](mailto:info@bausion-landsberg.de)



14

1742-CPR-280114

EN 13808

Bitumenemulsion C67B4-REP  
zum Anspritzen und Abstreuen

**EMULSION:**

Brechverhalten	70 - 130 g
Bindemittelgehalt	65 bis 69 %
Ausflußzeit 4 mm bei 40 °C	10 - 45 s
Siebrückstand 0,5 mm	≤ 0,5 %
Siebrückstand n. 7 Tg. 0,5 mm	≤ 0,5 %
Einfluß von Wasser auf die Bindemitteladhäsion	≥ 75 %

**BINDEMITTELRÜCKSTAND, ANFÄNGLICH**

(EN 13074)

Nadelpenetration bei 25 °C	≤ 220 * 0,1 mm
Erweichungspunkt Ring und Kugel	≥ 35 °C

**BINDEMITTELRÜCKSTAND, GEALTERT**

(prEN 14895 gefolgt von EN 14769)

Nadelpenetration bei 25 °C	≤ 220 * 0,1 mm
Erweichungspunkt Ring und Kugel	≥ 35 °C